

CERTIFICATO DI PROVA N°: 0192 Pagina 1/1

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 10 del 30.01.2008

DATA DI EMISSIONE: 11.02.2008

Inizio analisi: 08.02.2008 Fine analisi: 11.02.2008

COMMITTENTE: _____

RIFERIMENTO: _____

SONDAGGIO: _____ CAMPIONE: 4 PROFONDITA': m _____

PROVA C.B.R.

Modalità di prova: Norma ASTM D 1883

Imbibizione 4 giorni	Peso di volume secco kN/m ³	Umidità %	Indice %	Indice corretto %
PRIMA	21,9	4,9	86,9	86,9
DOPO				

Riferimento dell'Optimum - proctor:

- Contenuto in acqua ottimo 4,7 %
- Peso di volume secco massimo 22,1 kN/m³

Compattazione al 99,3 % proctor

- Rigonfiamento: 0,0 %
- Numero di strati: 5
- Numero di colpi per strato: 56

